

# Technische Fiche

## Sigma Façade Prim Syn (voorheen Sigmaprim)

6030



Omschrijving	Oplosmiddelhoudende gepigmenteerd gevelprimer en fixeermiddel op basis van acrylaathars.
Gebruiksdoel	Geschikt voor het fixeren van poreuze, poederende, weinig samenhangende ondergronden. Grondlaag specifiek voor Sigma Façade Topcoat Flex Semi-Matt-systemen, evenals voor watergedragen gevelverven.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verhoogt de hechting en verlengt de levensduur van het verfsysteem</li><li>• Diepe indringing</li><li>• Uitermate geschikt als grondlaag voor het Sigma Façade Topcoat Flex Semi-Matt-systeem</li><li>• Onverzeepbaar</li><li>• Semi-dekkend</li><li>• Mag niet worden toegepast op oude, soepele muurcoatings</li></ul>
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebroken wit</li><li>• Mat</li></ul>
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dichtheid: ca. 1,32 g/cm<sup>3</sup></li><li>• Vaste stof: ca. 43 vol. %</li><li>• Regenvast na: ca. 30 minuten</li><li>• Overschilderbaar na: ca. 24 uur</li><li>• Vlampunt: 43°C</li></ul> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<u>Verbruik</u> Sigmaflex-systemen: 250 g/m <sup>2</sup> ca. 5 m <sup>2</sup> /liter (zie TF nr. 6116) Dispersie gevelverfsystemen: 6-7 m <sup>2</sup> /liter, mede afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond
Ondergrond- condities	De ondergrond moet schoon, droog, poreus en draagkrachtig zijn. Slecht hechtende oude verflagen moeten verwijderd worden.
Verwerkings- condities	Oppervlaktetemperatuur van de ondergrond: + 5°C en max. 35°C. De ondergrondtemperatuur dient zich 5°C boven het dauwpunt te bevinden.
Instructies voor gebruik	<u>Verwerking</u> Voor gebruik goed roeren  <u>Rol/Kwast</u> Verdunning: klaar voor gebruik, indien nodig max. 2% white-spirit  <u>Reiniging gereedschap</u> white-spirit

## Sigma Façade Prim Syn (voorheen Sigmaprim)



Veiligheids-  
maatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).  
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.